



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro



Opis produktu

Den Braven Mamut Glue to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia HD POLYMER), do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Klei z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm² maksymalna wytrzymałość na zerwanie
- Klejenie bez podpierania (natychmiastowa przyczepność)
- Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoce uniwersalny)
- Bardzo krótki czas schnięcia (bez wody i rozpuszczalników)
- Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od - 40°C do + 90°C oraz wodę)
- Do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz
- Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW
- Odporny na spływanie (do zastosowań poziomych i pionowych), powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć
- Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna (bardzo dobrze znosi drgania i wibracje)
- Bezpieczny w użyciu - nie zawiera izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastyfikatorów

- Prawie bezwonny i neutralny chemicznie (może być stosowany do lusterek, marmuru, piaskowca oraz granitu - nie uszkadza warstwy srebrzankowej lusterek i nie odbarwia kamienia naturalnego)

Zastosowania

Elastyczne i wyjątkowo trwałe klejenie ciężkich lub mocno obciążonych elementów (bez podpierania), w tym: okładzin, blatów, półek, ram, frontów, parapetów, gzymsów, progów, materiałów izolacyjnych, lusterek, maskownic, obudów, tablic, ekranów, paneli, w kombinacji z podłożami suchymi oraz lekko wilgotnymi. Przyklejanie materiałów dekarских (np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe).

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i nakręcić ponownie aplikator na kartusz (stosować tylko aplikator dostarczony z produktem, z nacięciem typu „V”). Nakładać jednostronnie, trzymając pistolet z klejem pod kątem 90° do podłoża, pionowymi, równoległymi paskami, z zachowaniem odstępów 20-30cm (w zależności od rozmiaru i ciężaru klejonych elementów), tak by zapewnić dobrą wentylację. Po dociśnięciu między złączonymi powierzchniami pozostanie szczelina wentylacyjna 2-3mm.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

26-04-2019
09:05:15
UTC



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro

Informacja dodatkowa

100% Moduł	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Baza		Hybrid
Czas utwardzania	@ +23 °C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours
Gęstość	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15 °C
Odporność termiczna		-40 °C to +90 °C
Shore-A twardość	DIN 53505	55
Temperatura aplikacji		+5 °C to +40 °C
Tempo wyciskania	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Tworzenie się naskórka	DBTM 10.00	15 minutes @ +23 °C/50% RH
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53504 S2	335%
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do połączeń ruchomych
- Unikać kontaktu z chlorem (baseny)

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych

zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Utwardzone resztki można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Tubki-blister
- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5 °C do +25 °C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikaty

	Emicode EC1 Plus M1 A+ (Eurofins ISO 16000)
---	---

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabywania produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

26-04-2019
09:05:15
UTC