

MATA SAMOPRZYLEPNA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ ROCKWOOL KLIMAFIX



Samoprzylepna mata lamelowa **KLIMAFIX** ze skalnej wełny posiadająca fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej.

Zastosowanie

Samoprzylepne maty **KLIMAFIX** przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych powierzchni płaskich i cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Mata KLIMAFIX pośród innych mat lamelowych wyróżnia się fabrycznie nałożoną warstwą kleju na całej powierzchni, która jest zabezpieczona łatwą do usunięcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.

KLIMAFIX jest polecany do izolowania elementów o temperaturze medium nieprzekraczającej 50°C. Dzięki stosowaniu samoprzylepnych mat KLIMAFIX nie ma konieczności stosowania szpilek, obejm czy opasek. Ułożenie maty na kanale wentylacyjnym jest proste i szybkie. Warstwa kleju gwarantuje trwałość połączenia i nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu. Czas montażu maty można skrócić nawet do 40% w stosunku do tradycyjnych mat lamelowych.

Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od 5°C do 35°C. W przypadku montażu mat w warunkach jesienno-zimowych, gdy wyrób jest składowany w temperaturze poniżej 5°C, zaleca się ustabilizowanie temperatury wyrobu przechowując go w temperaturze powyżej 10°C przez okres minimum dwóch dni przed montażem. Tego typu działanie zagwarantuje zachowanie przez wyrób optymalnych parametrów klejenia.

Parametry

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667)	λ (W/m·K) λ_D (W/m·K)	0,039
Przewodność cieplna (50°C) (EN 12667)	λ (50°C) (W/m·K) λ_D (50°C) (W/m·K)	0,050
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Euroklasa	A2-s1,d0
Klasa dymotwórczości (EN 13823)	s (level)	s1
Klasa wytwarzania płonących kropli (EN 13823)	d (level)	d0
Informacja o reakcji na ogień	Informacja dotyczy wyrobu budowlanego	
Deklarowana tolerancja grubości (EN 823)	T (klasa)	T4
Maksymalna temperatura stosowania (EN 14706)	ST(+) (°C)	50,000
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609)	WS ($\leq 1,0$ kg/m ²)	WS
Opór dyfuzji pary wodnej (EN 12086)	μ	MV2
Norma zharmonizowana	EN 14303:2009+A1:2013	
Numer DoP	RW-CEE-DoP-0801/C/22/w1	
Nr certyfikatu CE	1023-CPR-1213 P	
Kod produktu	MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2	

Wymiary

Długość	Szerokość	Grubość	m ² /rolkę	m ² /paletę	rolek/paletę
mm	mm	mm	m ²	m ²	szt
10000	1000	20	10,00	240,00	24
8000	1000	30	8,00	192,00	24
6000	1000	40	6,00	144,00	24
5000	1000	50	5,00	120,00	24