

PŁYTA Z POWŁOKĄ NIEPYLĄCĄ ROCKWOOL INDUSTRIAL BATTES BLACK



Informacje

IBB - Wełna mineralna z powłoką niepylącą.

Zastosowanie:

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Płyty IBB mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna do budowy tłumików szczelinowych i komorowych oraz paneli dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

Certyfikaty:

- Aprobata techniczna
- Krajowa Deklaracja Zgodności

Specyfikacja

współczynnik przewodzenia ciepła λ deklar.	$\leq 0,039$ [W/mK]
współczynnik przewodzenia ciepła λ deklar.	$\leq 0,039$ [W/mK]
gęstość objętościowa:	
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60	60 kg/m ³
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80	80 kg/m ³
zawartość całkowita siarki	od 0,6 do 0,8 %
temperatura pracy	250°C
klasa reakcji na ogień	wyrób niepalny

Wartości λ

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem

Temperatura [°C]	wartość λ [W/mK]	50	0,041
150	0,062		
250	0,093		

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Temperatura [°C]	wartość λ [W/mK]	50	0,039
150	0,054		
250	0,076		

Dane techniczne

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [m ²]
2000	1200	30	96,00
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

*Wyrób na palecie.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 (z dwustronnym welonem)

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [m ²]
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość m ² na palecie [m ²]
2000	1200	15	192,00
2000	1200	20	144,00