

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1AS08



Przewód elastyczny techniczny 1AS08 do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny
Grubość ścianki	0,5 mm
Podstawa konstrukcji węża	drut stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb
Kolor	transparentny, mleczny
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10^6 Ohm
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +75°C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, dobra odporność na hydrolizę
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych, w środowiskach zagrożonych wybuchem

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-1AS08-0032	32	36	36	0,25
PET-1AS08-0040	40	44	46	0,27
PET-1AS08-0050	50	54	54	0,28
PET-1AS08-0060	60	64	64	0,30
PET-1AS08-0070	70	74	74	0,33
PET-1AS08-0080	80	84	84	0,35
PET-1AS08-0085	85	89	89	0,37
PET-1AS08-0090	90	94	94	0,38
PET-1AS08-0100	100	104	104	0,41
PET-1AS08-0110	110	114	114	0,44
PET-1AS08-0120	120	124	124	0,47
PET-1AS08-0125	125	129	129	0,49
PET-1AS08-0130	130	134	134	0,51
PET-1AS08-0140	140	144	144	0,54
PET-1AS08-0145	145	149	149	0,56
PET-1AS08-0150	150	154	154	0,58
PET-1AS08-0160	160	164	164	0,61
PET-1AS08-0170	170	174	174	0,65
PET-1AS08-0180	180	184	184	0,71
PET-1AS08-0190	190	194	194	0,74
PET-1AS08-0200	200	204	204	0,77
PET-1AS08-0210	210	214	214	0,79
PET-1AS08-0220	220	226	226	0,81
PET-1AS08-0250	250	256	255	0,92
PET-1AS08-0280	280	286	286	1,01
PET-1AS08-0300	300	306	306	1,07
PET-1AS08-0315	315	321	321	1,12
PET-1AS08-0350	350	356	356	1,22
PET-1AS08-0400	400	408	408	1,60
PET-1AS08-0500	500	510	510	1,75
PET-1AS08-0600	600	610	610	1,90
PET-1AS08-0650	650	660	660	2,35

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 32 ÷ 650 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.