

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1MB16



Przewód elastyczny techniczny 1MB16 do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych.

Materiał ścianki	specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Grubość ścianki	0,35 ÷ 0,40 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu	1,2 ÷ 1,6 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 6 – 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa	10 ⁹
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +75°C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność.
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających w przemyśle drzewnym i meblarskim, do odciągów mgieł olejowych i oparów związków chemicznych

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]
PET-1MB16-0032	32	36	36
PET-1MB16-0040	40	44	44
PET-1MB16-0050	50	54	54
PET-1MB16-0060	60	64	64
PET-1MB16-0070	70	74	74
PET-1MB16-0080	80	84	84
PET-1MB16-0085	85	89	89
PET-1MB16-0090	90	94	94
PET-1MB16-0100	100	104	104
PET-1MB16-0110	110	114	114
PET-1MB16-0120	120	124	124
PET-1MB16-0125	125	129	129
PET-1MB16-0130	130	134	134
PET-1MB16-0140	140	144	144
PET-1MB16-0145	145	149	149
PET-1MB16-0150	150	154	154
PET-1MB16-0160	160	164	164
PET-1MB16-0170	170	174	174
PET-1MB16-0180	180	184	184
PET-1MB16-0190	190	194	194
PET-1MB16-0200	200	204	204