

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 2PCV06



Przewód elastyczny techniczny 2PCV06 do przesyłania granulatów, proszków, cieczy w systemach pneumatycznych przy podwyższonych ciśnieniach i podciśnieniach.

Materiał ścianki	polichlorek winylu
Grubość ścianki	3 ÷ 9,5 mm w zależności od średnicy
Podstawa konstrukcji węża	drut stalowy sprężynowy czarny
Średnica drutu	
Długości handlowe	do – 38 mm – do 60 mb od – 40 mm – do 30 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 35 ÷ +65 °C
Właściwości	dobra odporność chemiczna, dobra odporność na ciśnienia i podciśnienia, gładki wewnątrz i na zewnątrz
Zastosowanie	do przesyłania granulatów, proszków, cieczy w systemach pneumatycznych przy podwyższonych ciśnieniach i podciśnieniach

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię		Podciśnienie [bar]
						mm H ₂ O	[bar]	
PET-2PCV06-0016	16	25,0	4,5	0,21	8,0	9600	0,952	0,048
PET-2PCV06-0018	18	27,0	4,5	0,26	8,0	9600	0,952	0,048
PET-2PCV06-0020	20	29,0	4,5	0,33	7,0	9600	0,952	0,048
PET-2PCV06-0022	22	31,0	4,5	0,41	6,0	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0025	25	34,0	4,5	0,52	6,0	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0030	30	39,0	4,5	0,62	5,0	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0032	32	41,0	4,5	0,66	5,0	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0035	35	44,0	4,5	0,75	5,0	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0038	38	47,0	4,5	0,87	4,5	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0040	40	49,0	4,5	0,95	4,5	9600	0,953	0,047
PET-2PCV06-0042	42	51,0	4,5	1,30	4,0	9600	0,954	0,046
PET-2PCV06-0045	45	54,0	4,5	1,45	4,0	9600	0,954	0,046
PET-2PCV06-0050	50	59,0	4,5	1,63	4,0	9600	0,958	0,042
PET-2PCV06-0060	60	69,0	4,5	1,83	4,0	9600	0,958	0,042
PET-2PCV06-0076	76	85,0	4,5	1,83	4,0	9600	0,958	0,042
PET-2PCV06-0100	100	109	4,5	—	—	—	—	—