

PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 3KL01



Przewód elastyczny techniczny 3KL01 jest stosowany do wentylacji, odprowadzania spalin samochodowych, odprowadzania gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, do zastosowania niskociśnieniowego.

Materiał ścianki	Włókno szklane obustronnie pokryte teflonem (PTFE)
Grubość ścianki	0,40 mm
Podstawa konstrukcji węża	profilowana taśma stalowa nierdzewna
Długości handlowe	standardowo do 6 mb, po uzgodnieniu możliwe większe długości
Kolor	Wewnętrzna ścianka – szara, Zewnętrzna ścianka – beżowa/złota
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 150 ÷ +260 °C , chwilowe +315°C
Właściwości	doskonale elastyczny, ściśliwość – 1:7, doskonała odporność chemiczna
Zastosowanie	wentylacja, odprowadzanie spalin samochodowych, odprowadzanie gorących i zimnych agresywnych mediów gazowych, zastosowanie niskociśnieniowe

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]
PET-3KL01-0090	90	57	0,49
PET-3KL01-0100	100	63	0,53
PET-3KL01-0110	110	69	0,59

PET-3KL01-0115	115	73	0,62
PET-3KL01-0120	120	76	0,65
PET-3KL01-0125	125	79	0,68
PET-3KL01-0130	130	82	0,71
PET-3KL01-0140	140	88	0,79
PET-3KL01-0150	150	95	0,85
PET-3KL01-0160	160	101	0,91
PET-3KL01-0165	165	104	0,94
PET-3KL01-0175	175	109	0,98
PET-3KL01-0180	180	113	1,12
PET-3KL01-0190	190	120	1,15
PET-3KL01-0200	200	126	1,23
PET-3KL01-0225	225	142	1,33
PET-3KL01-0230	230	145	1,37
PET-3KL01-0250	250	158	1,43
PET-3KL01-0280	280	177	1,57
PET-3KL01-0300	300	189	1,67
PET-3KL01-0315	315	199	1,75
PET-3KL01-0320	320	202	1,78
PET-3KL01-0350	350	221	1,93
PET-3KL01-0355	355	224	1,96
PET-3KL01-0400	400	252	2,13
PET-3KL01-0450	450	284	2,40
PET-3KL01-0470	470	296	2,50
PET-3KL01-0500	500	315	2,63
PET-3KL01-0560	560	352	2,86
PET-3KL01-0600	600	378	3,00
PET-3KL01-0700	700	441	3,50
PET-3KL01-0800	800	504	3,90
PET-3KL01-0900	900	567	4,50
PET-3KL01-1000	1 000	630	5,15

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 50 ÷ 1150 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.